

ATTENZIONE: Questo prodotto e questo procedimento sono tutelati dalla legge e dalle norme internazionali sul copyright e sui diritti d'autore. È, pertanto, vietato divulgare, riprodurre, anche parzialmente, o cedere a terzi le informazioni ed i relativi prodotti, senza apposita autorizzazione scritta della LIMESTONE. I contravventori saranno perseguiti civilmente e penalmente a norma di legge.

MODO DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

ATTENZIONE: la superficie su cui verrà applicato il **GREENHILL** dovrà essere pulita e priva di vernici, grassi, solventi, detersivi, impregnanti per legno, trattamenti antimuffa e in genere di tutti quei prodotti destinati alla conservazione delle superfici o nocivi allo sviluppo della vegetazione.

Per organizzare il cantiere in modo efficace si consiglia di verificare:

- le condizioni di stabilità dei gradoni e delle pareti che si vogliono inverdire,
- che i mezzi impiegati siano compatibili con l'altezza delle pareti,
- la possibilità di montare idonei ponteggi con larghezza libera sufficiente (eventuali impianti per il sollevamento di persone e materiali conformi alle norme di sicurezza).

Si consiglia di predisporre delle piazzole nelle vicinanze del luogo di impiego per poter effettuare l'impasto ed il deposito dei materiali e dell'acqua necessari.

Nel caso si impieghino mezzi meccanici verificare che ci sia lo spazio per il transito, l'accessibilità delle strade e il piazzale per le manovre.

APPLICAZIONE PRIMO STRATO GREENHILL BASE™

1) Dividere indicativamente la superficie da trattare in tanti lotti equivalenti alla capacità di carico della betoniera, in modo da ottenere una copertura uniforme di tutta l'estensione trattata.

Esempio: per l'impasto eseguito con una piccola betoniera si caricano 300 kg. di prodotto con una quantità di 10 kg./mq. (pari allo spessore di 1 cm.) Si dovranno perciò delimitare tanti lotti di circa 30 mq. su cui distribuire un impasto completo che dovrà coprire il lotto delimitato in precedenza.

2) Impastare con betoniera o manualmente il prodotto "**GREENHILL Base™**" aggiungendo l'eventuale quantità di cemento o resina e l'acqua pulita (priva di cloro, olio o sostanze chimiche). Miscelare fino ad ottenere un composto fluido ma non liquido e della consistenza di una comune malta per intonaco.

La speciale resina presente tende ad asciugare l'impasto e, pertanto, l'acqua andrà aggiunta gradualmente per 5/10 minuti, senza eccedere, fino al completo assorbimento.

3) Applicare sulla superficie da trattare lo strato di "**GREENHILL Base™**" ed eventualmente, per piccoli lavori, lasciare essiccare qualche ora l'impasto.

Come si usa per le malte cementizie, applicare con cazzuola o altro mezzo meccanico uno strato di prodotto "**GREENHILL Base™**" dello spessore di circa 1 cm. (la qualità del risultato finale sarà anche in funzione dello spessore applicato), rimanendo ad una distanza tale che il prodotto aderisca bene alla superficie e non provochi distacchi o schizzi. Applicare la quantità prevista sulla superficie con passate orizzontali uniformi, iniziando dal basso verso l'alto.